



Schmiedeeisenlack

Zarte Berührung

Информация о продукте

1 стр. из 2

Описание продукта

Область применения:	Быстросохнущее однокомпонентное толстослойное покрытие (эмаль) премиум класса наносимое распылением, кистью или валиком. Применяется для высококачественной окраски с продолжительным сроком службы кованых изделий, металлоконструкций, ограждений. Превосходно наносится на цинк, алюминий, твердый ПВХ, МДФ		
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">- Высокая антикоррозионная защита .Стойкое к УФ лучам.- Легкое в применении.- Возможно электростатическое нанесение.- Возможно нанесение без праймера.- Не содержит хроматов и соединений свинца.		
Связующее:	Комбинация акриловых смол		
Цвет:	RAL 9005: 8017		
Спецификация:	Удельный вес:	1,25-1,40 кг/л	DIN 51 757
	Solid content	65-70	by weight %
	Вязкость:	Тиксотропная	DIN 53 211
	Блеск:		Silk matt
	Термостойкость	130-150 гр.	
Хранение:	Может храниться минимум 3 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

Рекомендации по использованию

Условия нанесения:	Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 5° С и выше + 35° С, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.		
Предварительная обработка поверхности:	Обрабатываемые поверхности следует механически очистить от слоёв окислы, ржавчины. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.		
Способ нанесения:	Оптимально методом распыления, кисть, валик.		
Разбавление:	Layer UH 15-20% Вязкость 20-25 s 40 мм DIN		
Оборудование:	Воздушное нанесение 4-5 бар дюз.1,5-2,0 2-4 прохода		



Schmiedeeisenlack

Информация о продукте

2 стр. из 2

Схемы окраски:

HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,5-2,2 : 2-4 прохода

Airless 120-150 бар дюз.0,28-0,33: 1 проход

Металл

Грунты VB;AK; AY;EP;PU (50-70 мкм)

Топ . Schmiede lack (60-100 мкм)

2-слоя-минеральные поверхности и ПВХ

Топ . Schmiede lack (60-80 мкм)

1-слой- алюминий, керамика

Layer Schmiede lack (40-60 мкм)

2-слоя - цинк.

Layer Schmiede lack (20+80 мкм)

Время сушки 20°

пыль 25-30 мин. на отлив 1-2 ч. транспортировка 8-10 ч.

60°

на отлив 30 мин.

Повторное покрытие

3-4 часа, оптимально 10-12 ч.

Расход:

6-8 м² / кг

Расход зависит от рельефа поверхности. При подготовки поверхности до Sa2/5 защитные свойства покрытия увеличатся в 3-5 раз!

Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

Очистка инструментов:

Инструменты промыть УН сразу после использования.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.