



Layer WBS Allgrund

Информация о продукте

1 стр. из 2

Описание продукта

Область применения:	Промышленный водоразбавляемый цинко-фосфатный универсальный грунт для защиты объектов из железа, стали, цинка и алюминия. Наносится кистью, валиком и распылением. Перекрывается красками на водной и сольвентной основе.		
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">- Высокая антикоррозионная защита.- Хорошая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.- Взрыво - безопасное.- Не имеет запаха.- Не содержит хроматов и соединений свинца.- Испытание на адгезию (DIN 53151):Сталь Gt0очень хорошая, цинк Gt0очень хорошая, алюминий Gt0очень хорошая.		
Связующее:	Акрил сополимер		
Цвет:	RAL		
Спецификация:	Удельный вес:	1,3-1,4 кг/л	DIN 51 757
	Solid content	55-60	by weight %
	Вязкость:	Тиксотропная	DIN 53 211
	Блеск:	10-20%60°	матовый
	Термостойкость	130 -150 ^{гр.}	
Хранение:	Может храниться 12 месяцев в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

Рекомендации по использованию

Условия нанесения:	Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 15°С и выше + 35°С, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.
Предварительная обработка поверхности:	Обрабатываемые поверхности следует механически или при помощи пескоструйного аппарата очистить от слоёв окислы, ржавчины до Sa2/5. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.
Способ нанесения:	Оптимально методом распыления. Для неопытных наносителей- в два(2) слоя!
Разбавление:	Вода. Layer Wasser не более 5-10%
Оборудование:	Воздушное нанесение 4-5 бар дюз.1,6-2,0 Растворитель 2-5%



Layer WBS Allgrund

Информация о продукте

2 стр. из 2

HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,6-2,0 : 2-4 прохода Растворитель 2-5%
Airless 80-150 бар дюз. 0,30-0,45 1-2 прохода Растворитель 0-2%

Схемы окраски:

Металл ,цинк.
WBS Allgrund 50-60 мкм.
Тор 50-80 мкм
Алюминий
WBS Allgrund 20-30 мкм.
Тор 50-80 мкм

Время сушки 20°

Пыль 20-25 мин. на отлип 35-40 мин. Транспортировка 12ч.
на отлип 10мин.

60°

Повторное покрытие

Солвентными лкм 2-3 часа: водорастворимыми 1 час.

Расход:

10 м² / кг- 30мкм
Расход зависит от рельефа поверхности.

Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

Очистка инструментов:

Инструменты промыть Layer WBS VE- Wasser, растворителем или водой сразу после использования. **Не оставлять краску в краскопульте (пульвезлизаторе)!**

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.