



Schmiedeeisenlack

WAY 20

Zarte Berührung

1 стр. из 2

Информация о продукте

Описание продукта

Область применения:	Промышленное 1К-компонентное, водоразбавимое покрытие (эмаль) премиум класса наносимое распылением, кистью, валиком для окраски кованых изделий, декоративных и промышленных металлоконструкций. Превосходно наносится на цинк и цветные металлы.		
Свойства:	Стойкое к УФ лучам. Стойкое к бензинам и щелочи. Высокое водное сопротивление. Легкое в применении. Взрыво-безопасное. Экологически безопасное. Не имеет запаха. Можно использовать в помещениях предприятий пищевой промышленности. Особенно хорошо применимо в закрытых помещениях.		
Связующее:	Комбинация акриловых смол		
Цвет:	RAL		
Спецификация:	Удельный вес:	1,2-1,3 кг/л	DIN 51 757
	Solid content	47-55	by weight %
	Вязкость:	Тиксотропное	DIN 53 211
	Блеск:	10-20%60°	матовый
	Термостойкость	70-130 гр.	
Хранение:	Может храниться минимум 3 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

Рекомендации по использованию

Условия нанесения:	Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 5° C и выше + 35° C, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.		
Предварительная обработка поверхности:	Обрабатываемые поверхности следует механически очистить от слоёв окислы, ржавчины. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.		
Способ нанесения:	Оптимально методом распыления		
Разбавление:	Вода. Layer WBS VE Wasser 10% или очищенная вода.		
Оборудование:	Воздушное нанесение 4-5 бар дюз.1,5-1,8		



Schmiedeeisenlack

WAY 20

Информация о продукте

2 стр. из 2

HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,3-1,6 : 1-2 прохода Растворитель 5-10%

Схемы окраски:

2-слоя – Металл ,цинк.

Грунты Layer WAY-200 (50-70 мкм)

Тор Layer WBS Einschichtlack (50-60 мкм)

Алюминий

Грунты Layer WAY-200 (20-30 мкм)

Тор Layer WBS Einschichtlack (50-60 мкм)

Время сушки 20°

Пыль 15-20 мин. на отлип 8 ч. Транспортировка 24ч.

60°

на отлип 60мин.

Повторное покрытие

Расход:

6,1-6,4 м² / кг- 50мкм

Расход зависит от рельефа поверхности. При обработки поверхности до Sa2/5 качество защитных свойств увеличится в 3-5 раз!

Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

Очистка инструментов:

Инструменты промыть Layer WBS VE- Wasser или водой сразу после использования.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.