



# Layer 7883

## Информация о продукте

1 стр. из 2

### Описание продукта

<b>Область применения:</b>	Быстросохнущее толстослойное покрытие (эмаль) наносимое распылением для высококачественной окраски декоративных металлоконструкций, ограждений, оконных конструкций и пр. Превосходно наносится на цинк и алюминий.		
<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Стойкое к УФ лучам.</li><li>- Хорошее водное сопротивление.</li><li>- Возможно электростатическое нанесение.</li><li>- Не содержит хроматов и соединений свинца.</li></ul>		
<b>Связующее:</b>	Комбинация виниловых и акриловых смол		
<b>Цвет:</b>	Старая медь.		
<b>Спецификация:</b>	Удельный вес:	1,0-1,25 кг/л	<b>DIN 51 757</b>
	Solid content	50-55	by weight %
	Вязкость:	Тиксотропная	<b>DIN 53 211</b>
	Блеск:	35-45%60°	<b>satín gloss</b>
	Термостойкость	70-90 гр.	
<b>Хранение:</b>	Может храниться минимум 2 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

### Рекомендации по использованию

<b>Условия нанесения:</b>	Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 5° C и выше + 35° C, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.
<b>Предварительная обработка поверхности:</b>	Обрабатываемые поверхности следует механически или при помощи пароструйного аппарата очистить от слоёв окислы, ржавчины до Sa2/5. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.
<b>Способ нанесения:</b>	Оптимально методом распыления
<b>Разбавление:</b>	Layer UN: 10-15% (in 2-coat application only)
<b>Оборудование:</b>	Воздушное нанесение 2-4 бар дюз.1,6-2: 2-4 прохода



# Layer 7883

## Информация о продукте

gb 6/1105

2 стр. из 2

<b>Схемы окраски:</b>	HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,5-2 : 2-4 прохода
	Airless 120-150 бар дюз.0,28-0,33: 1 проход 65-95 гр.
	1-слой-металл, алюминий, цинк.
	Layer 7883- (50-70 мкм)
	2-слоя -металл, алюминий, цинк.
	Грунты EP:PU:VB-100-20 (50-70 мкм)
	Топ Layer 7883 (50-80 мкм)
	2-слоя-минеральные поверхности и ПВХ
	Грунт Layer 7883 (10-20 мкм)
	Топ Layer 7883 (50-80 мкм)
Для повышения декоративного эффекта используйте Layer Patina или Layer SC.	
<b>Время сушки 20°</b>	на пыль 10-15 мин. на отлип 35-40 мин. Транспортировка 24 ч.
<b>60°</b>	20 мин.
<b>Повторное нанесение</b>	4-5 час
<b>Расход:</b>	6-6,5 м <sup>2</sup> / кг-50мкм Расход зависит от рельефа поверхности.

### Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

### Очистка инструментов:

Инструменты промыть Layer UN сразу после использования.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.