



Layer 1K Acryllack SC

Streich und Spritzlack Информация о продукте

1 стр. из 2

Описание продукта

Область применения:	1К-компонентное универсальное покрытие премиум класса наносимое распылением, кистью или губкой для высококачественной окраски, реставрации и патинирования декоративных изделий из металла, дерева, пластика и минеральных поверхностей.		
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">- Стойкое к УФ лучам.- Легкое в применении.- Быстрая полимеризация- Не содержит хроматов и соединений свинца.- Высокая адгезия.- Совместим с большинством лкм.		
Связующее:	Комбинация акриловых смол		
Цвет:	RAL: специальная палитра золото, красное золото, старое золото, платина, серебро, медь, старая медь, бронза, старая бронза, золотой перламутр, медный перламутр.		
Спецификация:	Удельный вес:	1,0-1,2 кг/л	DIN 51 757
	Solid content	45-50	by weight %
	Вязкость:	140-150 s 4мм	DIN 53 211
	Блеск:	от 45-50%60°	semi gloss
	Термостойкость	70-130 гр.	
Хранение:	Может храниться минимум 3 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.		

Рекомендации по использованию

Условия нанесения:	Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже + 5° C и выше + 35° C, под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.
Предварительная обработка поверхности:	Обрабатываемые поверхности следует механически или при помощи пароструйного аппарата очистить от слоёв окислы, ржавчины до Sa2/5. Алюминий-легкое матирование, цинк-обработать аммиачным раствором.
Способ нанесения:	Методом распыления, кистью, губкой.
Разбавление:	Layer UH
Оборудование:	Воздушное нанесение 4-5 бар дюз.1,2-1,5 Растворитель 10-20%



Layer 1K Acryllack SC

Streich und Spritzlack

Информация о продукте

2 стр. из 2

HVLP 2,5-3 бара дюз. 1,3-1,4 : 2-4 прохода Растворитель 10-20%

Схемы окраски:

Для лучшего эффекта рекомендуется наносить на темные подложки.

2-слоя – Металл .

Грунты L ZP (60-80 мкм) или

L Various black, brown (10-20 мкм)

Топ L Acryllack (20-40 мкм)

PVC и другие пластиковые материалы

L Acryllack (20-25 мкм)

L Acryllack (20-25 мкм)

Минеральные поверхности.

L Acryllack (20-60 мкм)

Время сушки 20°

пыль 5-10мин. на отлип 15-20 мин. Транспортировка 1-2 ч.

60°

30мин.

Повторное покрытие

15 мин.

Расход:

11-12 м² / кг- 20мкм

Расход зависит от рельефа поверхности и способа нанесения.

Рекомендации по безопасности:

При работе надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. При контакте с кожей тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Изолировать от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед перерывом в работе и после ее завершения работы мыть руки. Держать в недоступном для детей месте. **Перед использованием внимательно читайте маркировку и информацию по продукту.**

Очистка инструментов:

Инструменты промыть Layer UN сразу после использования.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.